



# PRODOTTI CHIMICI





**DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat**  
**DIN-DVGW type examination certificate**

NO-5106AU0039  
 Registration number

**Anwendungsbereich**  
 field of application: Produkte der Gasversorgung  
 products of gas supply

**Vertreiber**  
 distributor: BIFFI Rag. Antonio di Biffi Carlo  
 Via Cavour, 78, D-20026 Novate Milanese (MI)

**Produktart**  
 product category: Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellereitig  
 zusammengesetzte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und  
 Komponenten (S144)  
 Anserübes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen, nicht  
 zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach TRGI '86/88

**Produktbezeichnung**  
 product description: VIKY SEAL 90F

**Modell**  
 model: Baumusterprüfung: 03/202/5146/04 vom 22.04.2004 (SB)

**Prüfberichte**  
 test reports: DIN EN 751-1 (01.05.1997)

**Prüfgrundlagen**  
 basis of type examination:

Ablaufdatum / AZ  
 date of expiry / file no.: 28.02.2009 / 06-0392-DNR

*[Signature]*



DVGW Deutsche Vereinigung  
 des Gas- und Wasserfaches e.V.  
 Technisch-wissenschaftlicher  
 Dienst  
 Zentralversuchsstelle  
 Amal-Strasse (Erdgas) 1-3  
 52123 Bonn  
 Telefon: +49 (0)228 91 88 907  
 Telefax: +49 (0)228 91 88 925

Dieses Zertifikat bestätigt, dass die Deutsche Industrieprüfstelle Technische  
 Richtlinien V. anerkannt für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas-  
 und Wasserfächer ist.  
 This certificate certifies that the German Institute for Technical  
 Regulations V. is approved for the conformity assessment of products of gas and water supply.



Via Lombarda 20 - 20122 Milano (MILANO) - ITALY  
 Tel. +39.2.363301 - Fax +39.2.363300

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**  
**TYPE APPROVAL CERTIFICATE**

Registrazione n.° 200283  
 Registration number

Visto il rapporto di prova CSI n. CS10803RF del 17/06/1999  
 Referring to the CSI test report n.° CS10803RF dated 17/06/1999

**si certifica che**  
*this is to certify that*  
 gli attraversamenti in mastice sigillante per alte temperature denominati:  
 "VIKY 100 B tipo bianco e lana di roccia"  
 "VIKY 100 B tipo nero e lana di roccia"  
 "VIKY 100 B tipo bianco"  
 "VIKY 100 B tipo nero"

**Fabbricati da:**  
 Manufactured by  
**BIFFI rag. ANTONIO DI BIFFI CARLO**  
 Via Cavour, 78 - 20026 Novate Milanese (MI)

**sono conformi a**  
*is found to comply with*  
**Circolare del Ministero dell' Interno, Direzione Generale della protezione Civile**  
**e dei Servizi Antincendi N° 91 del 14/09/1961 - classe REI 180**



**Il Responsabile del Centro**  
 Managing Director  
 Dott. Ing. P. Can  
*[Signature]*

Data / Date  
 20/02/2003



Via Lombarda 20 - 20122 Milano (MILANO) - ITALY  
 Tel. +39.2.363301 - Fax +39.2.363300 - E-Mail: [certification@csi.it](mailto:certification@csi.it)

**ATTESTATO DI CONFORMITÀ**  
 Registration n.° 43099

visto il rapporto di Prova CSI n. 144CF/AT/99 del 30/09/99  
 si attesta che

**il mastice per giunti denominato**  
**VIKY SUPER-EN**

**Fabbricato da:**  
 Ditta Biffi Rag. Antonio  
 Via Cavour, 78 - 20026 - Novate Milanese (MI)

**è conforme alla norma**  
 EN 751 parte 2



**Il Responsabile del Centro**  
 Managing Director  
 Dott. Ing. P. Can  
*[Signature]*

Data / Date  
 06/10/99



### VIKY® super EN

Pasta verde morbida testata secondo le normative Europee UNI-EN 751/2 Prodotto antibloccante per guarnizioni di giunti e raccordi filettati di condutture di gas, acqua (calda e fredda), aria, (non indicato per GPL o ossigeno). Per il montaggio di rubinetti, regolatori a gas, raccordi di apparecchi idraulici e di riscaldamento. Viene impiegata con sfilacciature di canapa o acriliche. **Certificazione: UNI-EN 751/2 Classe A- ARp - per GAS METANO ed ACQUA**  
 - Temperatura di esercizio: da -25°C a +175°C  
 - Pressione di esercizio: 15 bar

### VIKY® super EN

Green soft paste tested in compliance to European normative UNI-EN 751/2 Anti-blockage product for gas pipe joint gasket and treadh connection, water (hot and cold), air (not suitable for LPG or oxygen). Recommended for the mounting of valves, gas regulator, hydraulic and heating device connectors. It's used with hemp or acrylic fraying. **Certification: UNI-EN 751/2 Class A- ARp - per METHANE GAS and WATER**  
 - Working Temperature: from -25°C to +175°C  
 - Working Pressure: 15 bar

articolo code	confezioni packages	cartoni pack
400 - 40 EN	barattoli g. 400	48
400 - 40 ENT	Tubetti ml. 250	24
400 - 40 ENT075	tubetti ml. 75	24
400 - 40 ENB	barattoli g. 100	30



### VIKY® - SUPER

Pasta verde per gas metano Mastice per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di gas e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non utilizzabile per GPL o ossigeno. Non invecchia non essicca, non indurisce, rimane plastica e non corrode. Viene impiegata con sfilacciature di canapa o acriliche. **-Temperature di esercizio da -20°C a +145°C**  
 -Pressione di esercizio: 15 atm

### VIKY® - SUPER

Green paste for methane gas Graphite sealing putty for gasket, joints, threaded connectors for gas conducts, low and medium pressure, hot and cold water, air. Not suitable for LPG or oxygen. It doesn't age, it doesn't dry up or hardens, stay as plastic and is not corrosive. It is used with hemp or acrylic fraying. **- Working Temperature: from -20°C to +145°C**  
 - Working Pressure: 15 bar

articolo code	confezioni packages	cartoni pack
400 - 40 S	barattoli g. 450	48



### VIKY® PLAST

Pasta verde

Mastice per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di gas e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non utilizzabile per GPL o ossigeno. Non invecchia non essicca, non indurisce, rimane plastica e non corrode. Viene impiegata con sfilacciate di canapa o acriliche.

-Temperature di esercizio da -20°C a +100°C

-Pressione di esercizio: 15 bar



### VIKY® PLAST

Green paste

Graphite sealing putty for gasket, joints, threaded connectors for gas conducts, low and medium pressure, hot and cold water, air. Not suitable for LPG or oxygen. It doesn't age, it doesn't dry up or hardens, stay as plastic and is not corrosive. It is used with hemp or acrylic fraying.

- Working Temperature: from -20°C to +100°C

- Working Pressure: 15 bar

articolo code	confezioni packages	cartoni pack
400 - 40	barattoli g. 450	48
400 - 40 B	barattoli g. 100	30
400 - 40 C	conf. self-service	30
400 - 40 BT	tubetti ml. 75	24



### Canapa pettinata lino

### Combed linen hemp

articolo code	confezioni packages	cartoni pack
400 - C1	sacchi da 25 Kg	25 Kg
400 - C2	sacchetti da 1 Kg	25 kg
400 - C3	sacchetti da 250 Gr	25 Kg
400 - C4 (finissima)	sacchi da 10 Kg	10 Kg



### Atinite® liquida

Mastice ideale per la tenuta di vapore, acqua, gas, aria. L'Atinite si usa vantaggiosamente nelle giunzioni per tenuta di vapore surriscaldato, vapore saturo, alta pressione, bassa pressione, acqua fredda e bollente

### Liquid Atinite®

Sealing putty ideal for resistance to steam, water, gas and air. Atinite is used with good results in the tight joint for overheated steam, saturated steam, high pressure, cold or boiling water.

articolo code	confezioni packages	cartoni pack
400 - 4	barattoli ml. 200	40

**COLVIK****Collante per tubazioni in PVC e ABS****Idoneo per tubazioni di plastica sottoposte anche ad alta pressione, per acqua potabile, gas e per tubazioni di scarico****COLVIK****Glue for PVC and ABS pipes****Suitable for plastic pipe subjected to high pressure, for drinkable water, gas and flush pipes***articolo  
code**confezioni  
packages**cartoni  
pack*

400 - 105T

tubetti g. 125

30

**VIKY® 137 - Turafalle in stick****Mastice epossidico a due componenti concentrici, facile da lavorare ed applicare. Una volta indurito può essere, forato verniciato, levigato.****Alta resistenza agli agenti chimici. E' utilizzato per riparare condutture in PVC, acciaio, cisterne, lamiere. Si indurisce completamente dopo 24 ore.****VIKY® 137 - Paste filler in stick****Epoxy or two concentric components sealing putty, easy to work and to apply. Once it hardens can be drilled, coated, polished.****High resistance to chemical agents. It is used to repair PVC and steel pipe, tanks and metal sheets. It gets completely hard after 24 hours.***articolo  
code**confezioni  
packages**cartoni  
pack*

400 - 137

confezione g. 60

30

**ERMETICO VIKY® PER GUARNIZIONI****Mastice speciale per blocchi di motori, carter, scatole di cambio velocità condotte di benzina, nafta, gasolio, oli, grassi, idrocarburi, acqua. Resiste alla pressione, al caldo e al freddo. Le guarnizioni eseguite possono essere poste in esercizio anche dopo pochi minuti. Temperatura di esercizio: fino a 250°C****AIRTIGHT VIKY® FOR GASKETS****Special sealing putty for engine's blockage, carter, speed gearboxes, petrol, naphta, gasolina, oil, hydrocarbons and water pipes. Pressure resistant, both hot and cold. The excuted gasketing application is going to be working after few minutes. Working temperature: up to250°C***articolo  
code**Descrizione  
Description**cartoni  
pack*

400 - 16

tubetti ml. 90 ( in pasta)

30



### Stucco per caldaie A.B.M.

Collante per tubazioni in PVC e ABS

Mastice particolarmente raccomandato per la stuccatura di caldaie, termosifoni, forni, stufe ed altre parti a chiusura stagna, funzionanti ad elevate temperature, per evitare perdite di fumo, gas e calore. Resiste alla temperatura di 200° C e si combina perfettamente con il ferro e la ghisa.

#### Stucco for A.B.M. boilers

PVC and ABS pipe sealing putty

Sealing putty particularly recommended for boiler, radiators, ovens, heaters and other tight closure, working at high temperature, in order to avoid smoke, gas and heat leaks. Resistant to 200° temperature, and can be perfectly arranged with iron and cast iron.

articolo code	confezioni packages	cartoni pack
400 - 5 B	barattoli g. 900	12



### Mastice bianco per sanitaria A.B.M.

Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere; di vasche da bagno, lavabi, bidet, lavatoi, sifoni, W.C.

#### A.B.M. sanitary white sealing putty

Sealing putty for pipe flush, bath tub, sink, bidet, lavatory, trap and W.C. junction gasketing.

articolo code	confezioni packages	cartoni pack
400 - 6 B	barattoli g. 900	12



### VIKY® strisce sigillanti

Il sigillante VIKY® strisce, di colore grigio, garantisce tenuta ottimale nelle giunzioni di metallo, vetro, legno con passaggio di acqua, aria. E' comprimibile, plastico, elastico e mantiene le sue proprietà adesive nel tempo. Viene applicato in impianti di condizionamento, sanitari, elettrodomestici, serramenti.

#### VIKY® sealing strips

VIKY® sealing strips, grey color, guarantees for a perfect tightness in the metal joints, as well as glass, wood adapted for water passage, air. It is restrainable, plastic, elastic and keeps its property in the time. It is applied in conditioning plants, sanitaria, household appliance, windows fittings.

articolo code	Descrizione Description	confezione package	cartoni pack
400 - 106	VIKY strisce sigillanti colore grigio 4 strisce, sezione 15 x H 4 mm, lunghezza 1 mt	4 MT	24



### VIKY® - SEAL 90 - Sigillante anaerobico Frenafletti

Sigillante anaerobico per giunzioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi, ecc. Si usa senza canapa, guarnizioni e PTFE. Resiste alle vibrazioni, agli sbalzi termici, alla corrosione, al calore, all'invecchiamento secondo la normativa DIN 30 661.

Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.

**TIPO ROSSO:**

Media resistenza allo svitamento, resiste fino a 150 atm.

**TIPO GIALLO:**

Media resistenza allo svitamento, tipo speciale approvato per l'impiego nelle condotte contenenti OSSIGENO e GAS fino a 10 bar 60° C

**TIPO AZZURRO/VERDE:**

Alta resistenza allo svitamento, resiste a pressioni fino a 150 atm.

**ATTIVATORE VIKY® 90AT:**

da utilizzare in caso di tempi di polimerizzazione troppo lunghi causati da bassa temperatura, metalli poco reattivi, superfici passive e unte, parti non metalliche, in plastica. L'attivatore VIKY® rende le superfici attivate anche per lungo tempo e, dopo l'applicazione del sigillante, l'assemblaggio deve avvenire entro pochi secondi.



### VIKY® - SEAL 90 Holding thread anaerobic sealer

Anaerobic putty seal for metallic threaded joints and flat surfaces with up to 0,5 mm tolerance in presence of gas, water, LPG, hydrocarbons, oils, compressed air, fridge fluids. It doesn't the use of hemp, gaskets or PTFE. Resistant to vibrations, thermal changes, corrosion, heat, ageing, in compliance with DIN 30 661 normative.

Working temperature: from -55°C to +150°C.

**RED TYPE:**

Medium resistance to unscrewing, up to 150 atm.

**YELLOW TYPE:**

Medium resistance to unscrewing, special TYPE endorsed for use in conducts containing OXYGEN end GAS up to 10 bar 60° C

**GREEN/BLUE TYPE:**

High resistance to unscrewing, up to 150 atm.

**VIKY® 90AT ACTIVATOR:**

to be used in case of polymerization time excessively long, because of low temperature, not much reactive metals, passive or greasy surfaces, non metallic parts, plastic materials.

VIKY® activator keeps the surface activated even for long time, and, after the seal application, the assembling must be done within few seconds.



articolo code	confezioni packages	cartoni pack
400 - 90 (tipo rosso)	soffietto ml 100	40
400 - 90 F (tipo giallo)	soffietto ml 50	40
400 - 90 G (tipo azzurro)	tubetto ml 50	50
400 - 90 AT (attivatore)	bombola spray ml 150	5



## NASTRO TEFLON NON SINTERIZZATO VIKY® FLON

NASTRO DI TEFLON® DUPONT 100% P.T.F.E. TEFLON® 65/N

Per tenuta di giunzioni filettate nelle condotte di acidi, solventi, benzina, vapore, oli e gas. Non è tossico, quindi adatto per impianti alimentari. E' inodore ed insolubile. Per tenuta su raccordi filettati, raccordi di impianti a pressione, alberi di valvole, aste per rubinetti, tappi a vite per recipienti, impianti a vapore, impianti chimici. Temperatura di esercizio: da -100 °C a +300°C

- ROTOLI DA 1/2" x 12 MT x 0,076 - COD. 400 - 63 densità 0,30 ÷ 0,35
- ROTOLI DA 3/4" x 12 MT x 0,076 - COD. 400 - 63 D densità 0,30 ÷ 0,35
- ROTOLI DA 1" x 12 MT x 0,076 - COD. 400 - 63 E densità 0,30 ÷ 0,35
- ROTOLI DA 1" x 20 MT x 0,076 - COD. 400 - 63 F densità 0,30 ÷ 0,35
- ROTOLI DA 1/2" x 12 MT x 0,076 (GIALLO non serigrafato) COD.400 - 63 BD densità 0,20 ÷ 0,25
- VIKY - FLON tipo ROSA HD alta densità da 1/2"x12MT x0,1 COD. 400 - 63M densità 1,8
- VIKY FLON tipo USO GAS 1/2" x 12 MT x 0,1- COD. 400 - 63 RR - densità 0,45

VIKY FLON ideale per tenuta di giunzioni filettate nelle condotte di acidi, solventi, benzina, vapori, oli e gas, ad eccezione del FLUORO gassoso ad alta temperatura, del TRIFLURURO di cloro, dei metalli alcalini fusi o in soluzione ed ossigeno.

NON E' TOSSICO, QUINDI ADATTO PER IMPIANTI ALIMENTARI. INODORE, INSOLUBILE. PRESERVA DALLA RUGGINE E LE GIUNZIONI POSSONO SEMPRE ESSERE SMONTATE CON FACILITA'.

Per tenuta su raccordi filettati - raccordi su impianti in pressione - alberi a valvole - aste - aste per rubinetti - tappi a vite per recipienti - impianti a vapore - impianti chimici.

Resistenza a temperature: da -200°C a +260°C

### VIKY FLON CERTIFICATI

Nastri teflon certificati secondo le normative europee UNI EN751/3 per poter essere utilizzato anche in presenza di OSSIGENO ad alta pressione (25 bar)

- VIKY FLON UNI EN751/3Frp DVGW - densità 0,45 - COD. 400 - 63 RR  
\*teflon uso gas per acqua (testato fino a 60°C) gas

### VIKY FLON PROFESSIONAL

RESISTE CON PUNTE FINO A 300°C - TEFLON DI ALTA QUALITA'

ECCELLENTE PER GAS, OLII, VAPORI ACQUA AD ESCLUSIONE DELL'OSSIGENO

- VIKY FLON Teflon tipo professional da 1/2" x 15 MT x 0,2 - COD. 400 - 63N
- VIKY FLON Teflon tipo professional da 3/4" x 15 MT x 0,2 - COD. 400 - 63P
- VIKY FLON Teflon tipo professional da 1" x 15 MT x 0,2 - COD. 400 - 63Q


VIKY TEFLON P.T.F.E. RINFORZATO - SIGILLANTE ANTIBLOCCANTE PER GUARNIRE GIUNTI E RACCORDI FILETTATI IN METALLO, PLASTICA E METALLO/ PLASTICA PER CONDOTTE IN PRESENZA DI GAS (NO OSSIGENO),ACQUA CALDA E FREDDA E ARIA COMPRESSA.

COD. 400 - 111 B

## VIKY® FLON NON SINTERIZED TEFLON

TEFLON® TAPE DUPONT 100% P.T.F.E. TEFLON® 65/N

To ensure threaded joints tightness in acid, solvents, gasoline, steam, oil and gas conducts. It is not toxic, and as such it is suitable for food units. It is odourless and not soluble. For threaded junction tightness, as well as pressure units junction, valve shaft, spout for faucets, screw cap for containers, steam and chemical system.





Working temperature: from -100 °C up to + 300°C

- 1/2" x 12 MT x 0,076 ROLL - COD. 400 - 63 density 0,30 ÷ 0,35
- 3/4" x 12 MT x 0,076 ROLL - COD. 400 - 63 D density 0,30 ÷ 0,35
- 1" x 12 MT x 0,076 ROLL - COD. 400 - 63 E density 0,30 ÷ 0,35
- 1" x 20 MT x 0,076 ROLL - COD. 400 - 63 F density 0,30 ÷ 0,35
- 1/2" x 12 MT x 0.076 ROLL - (YELLOW not silk screened) COD.400 - 63 BD density 0,20 ÷ 0.25
- 1/2" x 12 MT x 0,1 VIKY-FLON PINK HD type high density COD. 400 - 63M densità 1,8
- 1/2" x 12 MT x 0,1 VIKY FLON GAS USE type - COD. 400 - 63 RR - density 0,45

VIKY FLON is ideal to ensure tightness in threaded joints in acid, solvent, petrol, steam, oil and gas, except from high temperature gaseous fluoride, of chlorine TRIFLUORIDE and oxygen, fused alkaline metals, in solution alkaline metals and oxygen.

It is not toxic, and as such it is suitable for food units. It is odourless and not soluble. RUST PROTECTIVE AND THE JOINTS ARE ALWAYS EASY TO DISMANTLE.

For threaded junction tightness, as well as pressure units junction, valve shaft, spout for faucets, screw cap for containers, steam and chemical units. Resistant at temperature from -200°C up to +260°C

#### CERTIFIED VIKY FLON

Teflon tapes certified in compliance with european normative UNI EN751/3, and as such can be used in presence of high pressure (25 bar) oxygen too.

- VIKY FLON UNI EN751/3 Frp DVGW - density 0,45 - COD. 400 - 63 RR  
\*teflon for gas use in water (tested up to 60°C) gas

#### VIKY FLON PROFESSIONAL

RESISTANT UP TO 300°C – HIGH QUALITY TEFLON

EXCELLENT FOR GAS, OILS, STEAMS, WATER. OXYGEN EXCLUDED.

- VIKY FLON 1/2" x 15 MT x 0,2 - COD. 400 - 63N
- VIKY FLON 3/4" x 15 MT x 0,2 - COD. 400 - 63P professional type teflon
- VIKY FLON 1" x 15 MT x 0,2 - COD. 400 - 63Q professional type teflon

VIKY TEFLON P.T.F.E. REINFORCED – ANTI BLOCKING SEALING FOR TO ARMOUR THREADED JOINTS AND CONNECTIONS, IN PLASTIC, METAL AND METAL/PLASTIC, FOR PIPES IN PRESENCE OF GAS (NO OXYGEN), HOT AND COLD COMPRESSED WATER.

articolo code	confezioni packages	misure size	cartoni pack
<b>400 - 63</b>	TEFLON SERIGRAFATO	1/2"x12MTx0,076	250
<b>400 - 63 BD</b>	TEFLON NON SERIGRAFATO	1/2"x12MTx0,076	250
<b>400 - 63 D</b>	TEFLON SERIGRAFATO	3/4"x12MTx0,076	175
<b>400 - 63 E</b>	TEFLON NON SERIGRAFATO	1" x12MTx0,076	125
<b>400 - 63 F</b>	TEFLON NON SERIGRAFATO	1" x25MTx0,076	54
<b>400 - 63 M</b>	TEFLON HD TIPO ROSA x VAPORE	1/2"x12MTx0,076	250
<b>400 - 63 N</b>	TEFLON TIPO PROFESSIONAL SER.	1/2"x12MTxH 0,2	80
<b>400 - 63 P</b>	TEFLON TIPO PROFESSIONAL SER.	3/4"x15MTxH 0,2	48
<b>400 - 63 PECO</b>	TEFLON TIPO PROFESSIONAL N/S	3/4"x15MTxH 0,2	100
<b>400 - 63 Q</b>	TEFLON PROFESSIONAL	1" x15MTxH 0.2	40
<b>400 - 63 RR</b>	TEFLON USO GAS CERTIFICATO	1/2"x12MTxH 0,1	250
<b>400 - 111B</b>	VIKY TEFLON FILO P,T.F.E.	Rocchetto 70 MT	24



### StagnoSald® - Diossidante per saldatura a stagno

Pasta diossidante che facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e/o impurità. Nelle saldature dolci (rame), viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Viene impiegato in tutti i lavori di elettricità, radio tv, telefonia, minuterie metalliche. Si usa con lampada a gas quale decapante per le saldature capillari dei tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento.

### StagnoSald® - De-oxydizing for tight welding

De-oxydizing paste that helps the welding, makes the tin smooth, prevents the formation of residual acids and keeps away any resin and/or impurità. In soft weldings (copper) it is used as a substitute of corrosive acids. It is used in any task with electricals, radio, Tv, telephonic or small metallic bits. It is used with lamp gas as decapante for microwelding of the copper bits and connector in hydraulic and heating systems.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 19	Barattolo g. 75	30
400 - 19 T	Tubetto ml. 75	24



### VIKY® GEL 21 - Diossidante per saldare

Gel diossidante che facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno. Non rilascia fumi durante le saldature. Nelle saldature dolci (rame), viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Si usa con le lampade a gas quale decapante per le saldature capillari dei tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento.

### VIKY® GEL 21 - De-oxydizing for welding

De-oxydizing gel that makes the welding easier and the thin smooth. No fumes releasing during the welding. In soft weldings (copper) or tight welding it is used as a substitute of corrosive acids. It is used with lamp gas as decapante for microwelding of the copper bits and connector in hydraulic and heating systems.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 21	Barattolo ml 80	18



### STEA - SALD® - Diossidante per saldare piombo

Stearina speciale per saldare a stagno congiunzioni di tubazioni in piombo con piombo, ottone, rame, ferro, zinco negli impianti idraulici. Ha potere diossidante, fa scorrere lo stagno e facilita la saldatura.

### STEA - SALD® - De-oxydizing for lead welding

Special stearin used to tight weld connection of lead pipes, with leads, brass, copper, iron and zinc in hydraulic systems. It has deoxydizing power, makes the tin smooth and the welding easier.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 38	Confezione 10 candele (1 Kg)	10

**CLORURO DI AMMONIO**

20 Cloruro di ammonio Tavolette 160 g. 150 pz

**AMMONIUM CHLORIDE**

20 ammonium chloride tablets 160 g. 150 pz

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 20	Tavolette g. 160	150

**BRASOSALD VIKY®**

Per saldobrasatura di materiali ( acciaio, ottonem rame, bronzo) con leghe in argento o in ottone. Diossidante in pasta o polvere capace di sciogliere gli ossidi che si formano sulle parti da saldare; protegge il metallo da collasso termico, facilita l'apporto di metallo, lo scorrimento delle leghe di riporto e permette di penetrarle in profondità assicurando una forte adesione.

**BRASOSALD VIKY®**

Suitable for metals' braze welding (steel, brass, copper, bronze) with silver or brass alloys. De-oxydizing either in paste or powder, able to dissolve acids forming over the welding bits; it protects metal from thermic collapse, helps metal contribution, embankment alloys flowage and allows to deeply penetrate them.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 23 R	Barattolo g. 50 (in polvere)	30
400 - 23 A	Barattolo g. 50 (in pasta)	30

**SCIVOLA VIKY® 120**

Scivolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, neutro.

**SCIVOLA VIKY® 120**

Plastic pipe slider with tightness ring. Odourless, flavourless, neutral.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 120	Tubetto ml 250	24



### LUBRIFICANTE AL SILICONE VIKY®

Lubrificante al silicone per sistemi di tubazioni plastiche e per la lubrificazione di rubinetti. Conforme all'uso per ACQUA POTABILE. Conforme alla norma FDA - 21 -CFR - 178.3570 per il contatto accidentale con il cibo. Temperatura di esercizio : da - 40 a +200° C

### SILICON LUBRICANT VIKY®

Silicon lubricant for plastic pipe systems and for faucets' lubrication. It meets the regulation for DRINKABLE WATER, and the FDA - 21 -CFR - 178.3570 normative on accidental contact with food. Working temperature: from - 40 up to +200° C

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 101	Barattolo g. 70	30
400 - 101 T	Tubetto ml. 75	24



### VASELINA BIANCA FILANTE

Scivolante, antigraffiante, antiodossidante, antiruggine insolubile all'acqua. CONFORME: alla normativa di purezza farmaceutica PH EUR, BP, USP. Conforme alla norma FDA per il contatto accidentale con il cibo. Temperatura di esercizio: da -25° C a +100° C

### WHITE VISCOUS VASELINE

Sliding agent, anti-seizing, antioxidant and not soluble in water. In compliance with Pharmaceutical standard PH EUR, USP. In compliance with FDA standard. Working temperature: - 20°C to + 100°C

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 51 A	barattolo g. 800	24
400 - 51 B	barattolo g. 100	60
400 - 51 T	tubetto ml. 75	24



### GRASSO AL LITIO EP2

Grasso pregiato ad alto punto di colamento (maggiore di 180°C) per la lubrificazione di parti metalliche, insolubile in acqua. Indicato per la lubrificazione dei cuscinetti piani e a rotolamento, con applicazione manuale o mediante ingrassatore. Temperatura di esercizio: da - 25° C a +180° C

### EP2 LITHIUM GREASE

Fine grease at high flowage point (bigger than 180°C) for metallic bits lubrication, not soluble in water. Suitable for flat and rolling bearings lubrication, with manual application or through grease gun. Working temperature: from - 25° C to +180° C

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 50 A	barattolo g. 100	60
400 - 50 D	barattolo g. 800	24
400 - 50 T	tubetto g. 75	24

**VIKY® GREASE 95 - Per alte temperature**

Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature molto elevate. Presenta ottime proprietà antiossidanti, antiruggine, antigrippanti e buona resistenza all'acqua e agli acidi diluiti e, data la composizione specifica, neutralizza gli effetti negativi che il calore esercita su tutte le parti meccaniche. Temperatura di esercizio : da -40a +200°C

**VIKY® GREASE 95 - For high temperature**

Speciale compound for faucets, boiler, household electrical appliances and other mechanical parts exposed to very high temperature. It has great anti-oxidizing, rustproof, antiseizing properties, and good resistance to water and to diluted acids. And, since its specific composition, neutralizes the negative effects that heat exercise on every mechanical part. Working temperature: from -40 to +200°C

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 95	Barattolo g. 50	30
400 - 95 T	Tubetto ml. 75	24

**GRASSO STAUFFER**

Grasso universale per la lubrificazione in condizioni di esercizio non gravose. Temperatura di esercizio: fino a 65° C

**STAUFFER GREASE**

Universal grease for lubrication in not burdersome conditions

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 54 D	barattolo g. 800	24
400 - 54 C	barattolo g. 300	48
400 - 54 T	tubetto ml. 75	24

**GRAFITOL®**

Grasso speciale per la lubrificazione costante dei rubinetti e valvole per vapore, acqua, gas . ANTIBLOCCANTE per bulloni, viti, guarnizioni soggette ad alte temperature e pressioni. Il GRAFITOL® viene impiegato vantaggiosamente per conservare guarnizioni, mantenerle attive ed aumentare la tenuta stagna. E' un autolubrificante per guarnizioni e premistoppa di turbine compressori, magli, pompe valvole motrici a vapore. Temperature di esercizio : da - 15°C a + 160° C

**GRAFITOL®**

Special grease for the constant lubrication of steam, water and gas faucets and valves. ANTISEIZING grease for bolts, screws and gasket exposed to high temperature and pressure. GRAFITOL® GREASE is used for maintaining gaskets in good conditions and improve their tightness. It is a self-lubricating agent for gaskets and stuffing boxes on turbines, compressors, pumps for steam engine valves.. Working temperature: from -15°C to 160°C

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 7	barattolo g. 500	48
400 - 7T025	tubetto ml. 75	24



### SCIOLGO - VIKY® 97 - Sciogli calcare

Composto chimico inibito di facile impiego per eliminare incrostazioni calcaree su ceramiche, acciaio inox, ghisa smaltata, tubazioni, caldaie, impianti. Modalità d'uso ; bagnare l'incrostazione con acqua, quindi stendere un sottile velo di SCIOLGO VIKY® 97, aspettare qualche minuto, quindi strofinare leggermente con uno straccio o una spugna bagnata. Per eliminare incrostazioni di rubinetti filtri, serpentine, è sufficiente immergere i pezzi da trattare in un bacinella contenente acqua con 5% di SCIOLGO - VIKY® 97

### SCIOLGO - VIKY® 97 - Limescale dissolver

Inibited chemical compound, easy to use to dissolve limescale deposits, on ceramic, stainless steel, enameled iron cast, pipings, boiler, implants. Procedure for use: use water to wet the scale, then distend a thin veil of SCIOLGO VIKY® 97, wait for few minits, and then wipe it softly with a cloth or a wet sponge. To get rid of faucets' filters, serpentines, it's sufficient to drown the bits you want to treat in a small basin containing water with 5% 5% SCIOLGO - VIKY® 97

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 97	Barattolo g. 600	36



### SCIOLGO SERPENTINA 79 - Sciogli calcare

E' un composto chimico inibito specifico per la pulizia della caldaia per eliminare le incrostazioni di calcaree nelle serpentine delle caldaie. Sciolgo Serpentina 79 in polvere viene diluito con acqua fredda e poi immesso nelle caldaia.

### SCIOLGO SERPENTINA 79 - Limescale dissolver

Inibited chemical compound specific for boilers ant dissolve limescale deposits in boilers' S pipes. Sciolgo Serpentina 79 in dusta ha sto be diluted in cold water and then introduced in the boiler.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 79	Barattolo kg. 2	12
400 - 79 S	Secchi Kg. 25	1



### PASTA ROSSA VIKY®

Rileva la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio, benzina, kerosene, petrolio. Fa evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoio.

### VIKY® RED PASTE

It detects presence of water in petrol, gasolina and kerosene tanks. Highlight the water level contained in the tank.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 99	barattolo g. 75	30

**PASTA METALLICA TERMOCONDUTTRICE****METALLIC THERMOCONDUCTOR PASTE**

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>cartoni pack</i>
400 - 98	barattolo g. 50	30

**SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE VIKY®**

**Classificato REI 180 - NUMERO DI CERTIFICATO CSI 0803RF - Cementante per caldaie e caminetti A.B.M. 29 - Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti giunti tagliafuoco. TEMPERATURA DI UTILIZZO fino a 1200°C**

**VIKY® RED SEALER FOR HIGH TEMPERATURE**

**REI 180 classified – CERTIFICATION NUMBER CSI 0803RF – Case hardening for boilers and fireplaces A.B.M. 29 - Odourless quick grip putty seal, for fireplaces, ovens, stoves, flues, fireproof bricks, walls and fire-cut junctions. WORKING TEMPERATURE UP TO 1200°C**

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>cartoni pack</i>
400 - 100 B	cartuccia g. 500 (nero)	40
400 - 100 C	tubetto g. 150 (nero)	30

**SILICONE ROSSO VIKY® PER ALTE TEMPERATURE**

**Silicone rosso resistente ad escursione di calore sino a 350°C  
Si applica su superfici pulite e asciutte su caminetti, forni, caldaie, camini, testate di motore, essiccatoi. Tempi di impiego: indurisce dopo un'ora raggiungendo la massima polimerizzazione dopo 24 ore.**

**VIKY® RED SILICON FOR HIGH TEMPERATURE**

**Red silicon resistant to thermic change up to 350°C  
To use over clean and dry surfaces on fireplaces, ovens, boiler, engines head, drying shed. Working time: it does harden in an hour reaching maximum polymerization after 24 hours**

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>cartoni pack</i>
400 - 102	cartuccia ml. 280	24



**SILICONE ACETICO PURO ANTIMUFFA VIKY®**

Antimuffa specifico per sanitaria, per ceramica e vetro di bagni, docce e lavabi. Temperature di esercizio: da -20°C a +50°C

**VIKY® PURE ANTI-MOULD ACETIC SEALANT**

Anti mould sealant suitable for use on sanitary applications, ceramic and glass in bath, showers and sinks. Working temperature: from -20°C to +50°C

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 103 T (trasparente)	cartucce ml. 280	24
400 - 103 B (bianco)	cartucce ml. 280	24



**SILICONE NEUTRO PURO ANTIMUFFA VIKY®**

Sigillante siliconico neutro, non si ritira e rimane elastico nel tempo. E' indicato per sigillare materiale plastico, policarbonato, ABS, PVC, o superfici metalliche verniciate. Antimuffa, inodore, resiste ai raggi ultravioletti. Temperatura di esercizio: da -25°C a +40°C. INDURISCE IN 48 ORE

**VIKY® PURE NEUTRAL ANTI-MOULD**

Neutral siliconic seal, it doesn't reduce in size and keeps elasticity over the time. It is indicated to seal plastic material, polycarbonate, ABS, PVC, or varnished metallic surfaces. Anti-mould, odourless, and ultra-violet resistant.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 104 T (trasparente)	cartucce ml. 310	24
400 - 104 B (bianco)	cartucce ml. 310	24



**VIKY® SILICONE ACRILICO VERNICIABILE**

Viky® silicone 107 è un sigillante acrilico con ottime caratteristiche di adesione sulle superfici porose. Da utilizzare su: legno, muratura, infissi, giunti non sottoposti ad elevate sollecitazioni. Una volta polimerizzato può essere verniciato con quasi tutti i tipi di vernici. Non applicare a basse temperature, in ambienti umidi ed in presenza di acqua o pioggia. Prima dell'utilizzo pulire le superfici facendo attenzione ad eliminare residui di grasso, olio, sapone, polvere. Forma la pellicola in 15/30 minuti e completa la polimerizzazione in un periodo compreso da 1 a 4 settimane, a secondo dello spessore del giunto, della temperatura ed umidità nell'aria.

**BRASOSALD VIKY®**

BRASOSALD, available in paste or in powder, dissolves all oxides deposits from the surfaces of the pieces to be soldered. Suitable for braze welding of metals, (steel, brass, copper, bronze) with silver or brass alloys. It prevents shocks in metals, facilitates the deposit of filler metals, aids the free flowing of filler solders and allows a penetration thus ensuring a resistant adhesion.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
400 - 107 BP	cartuccia g. 280 (bianco)	24



### SILICONE ACETICO ANTIMUFFA FACOT

Sigillante siliconico puro a reticolazione acetica ad alto modulo elastico. Additivato con fungicida.

Altissima resistenza agli agenti chimici e batterici, nonché alle sollecitazioni meccaniche.

Grazie alle sue eccezionali caratteristiche dielettriche e meccaniche è idoneo nei settori: meccanico, idrosanitario, elettrico, edile, navale ed aeronautico.

**DATI TECNICI:** Tempi di applicazione: -30 +60°C; temp. di esercizio: -50 + 200°C; durezza shore: 24 +/-2; Allungamento a rottura 450%.

### FACOT ANTI – MILDEW ACETIC SILICONE

Acetic reticulation pure silicone sealing agent with a high modulus of elasticity. Added with fungicide.

Very high resistance to chemical agents and bacteria, as well as to mechanical stress.

Thanks to its outstanding mechanical and dielectric characteristics, it is suitable for applications in mechanical, hydrosanitary, electric, building, naval and aeronautic sectors.

**TECHNICAL DATA:** Application temperature: -30 + 60°C; working temperature: - 50 +200°C; Shore hardness: 24+/-2; ultimate elongation 450%.

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>cartoni pack</i>
<b>500 - SILB (bianco)</b>	cartucce ml. 280	25
<b>400 - SILT (trasparente)</b>	cartucce ml. 280	25



**SILICONE ALTE TEMPERATURE 300°C FACOT**

Silicone acetico ad alto modulo elastico di colore rosso, resistente ad alte temperature. Il prodotto è infatti stabilizzato termicamente e mantiene una certa elasticità fino a 300°C con punte di 350°C.

Utilizzato per esterni di camini, canne fumarie, scarichi industriali, accoppiamenti flangiati, industria automobilistica (testate di motori) forni, scambiatori etc. Resistenza ottima agli agenti chimici ed atmosferici anche per molti anni in caso di esposizione all'aperto.

**DATI TECNICI:** Temp. d'esercizio -50 + 300°C; tempo di formazione pelle: 10/20 min; allungamento a rottura 300%; durezza shore: 36.

**FACOT HIGH TEMPERATURE SILICONE 300°C**

A red acetic silicone with a high modulus of elasticity, resistant for high temperature. Indeed the product is thermally stabilized and keeps elasticity up to 300°C with piks of 350°C. It is used on external parts of chimneys, flues industrial waste piping, flanged coupling, car industry (cylinder heads) furnaces, exchangers, etc. High resistance to chemical and atmospheric agent for a long time in case of exposure to open air.

**THECNICAL DATA:** Working temperature -50+300°C; Skinning time: 10/20 min; Ultimate elongation 300%; shore hardness: 36.

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>cartoni pack</i>
<b>500 - SILHT</b>	cartuccia g. 280	25



### TASSELLO CHIMICO

Mastice per ancoraggi rapidi in cartuccia pronta all'uso, costituito da resina bi componente la cui miscelazione avviene durante l'estrusione del prodotto e il successivo indurimento. Viene attivata automaticamente ad ogni iniezione grazie ad un particolare beccuccio di miscelazione esterno adatto all'utilizzo del prodotto anche in tempi successivi. E' di facile e rapido impiego. Grazie al suo valore di aderenza consente un fissaggio sicuro su qualsiasi tipo di supporto : muratura piena e vuota, roccia, pietra naturali, calcestruzzo cemento armato e legno, fissaggio di piastre, carpenterie metalliche, recinzioni, serramenti, cancelli, barre e ferri d'armatura, mensole, etc, anche come massa di riparazione e riempimento. Ideale per fissaggi difficili nei casi in cui non è possibile usare un tassello meccanico.

**MODI D'USO:** applicare utilizzando gli opportuni accessori seguendo le indicazioni sulla confezione.

**DATI TECNICI:** tipo resina: poliestere; Tempo consolidazione a 25°C 5 min; applicazione dopo 55 min, tempo di consolidazione a 5°C 20 min; applicazione dopo 150 min.

### CHEMICAL FIXING AGENT

Ready to use putty cartridge composed of a TWO- COMPONENT resin whose mixture occurs during the product extrusion and following hardning. It is automatically activated at every injections thanks to a special external mixing spout which is suitable for later applications, too. It is quick and user-friendly. Thanks to it adherence power it ensures a very good fixing on every kind of support: full and empty masonry, rock, natural stones, concrete, reinforced concrete and wood. It is used for the fixing of plates, metal work, enclosure, window and door frames, gates, reinforcement bars and rods, shelves, etc., and also as repairing and filling mass. Ideal for difficult fixing, wherever it is not possible to use a mechanical dowel.

**INSTRUCTION FOR USE:** Apply the product by using the special accessories, according to the instructions given of the package.

**TECHNICAL DATA:** Resin Type: POLIESTER; Consolidation time ar 25°C :5 min, application after 55 min; consolidation time at5 °C: 20 min, application after 150 min.

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>cartoni pack</i>
<b>500 - TCHIM 150</b>	cartuccia ml. 150	6
<b>500 - TCHIM 380</b>	cartuccia ml. 380	6



**PISTOLA PER TASSELLO CHIMICO**

Pistola tipo coassiale per tassello chimico 380 ml

**GUNS FORCHEMICAL FIXING AGENT**

Coaxial gun for chemical fixing agent 380 ml

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>cartoni pack</i>
500-TCHIM380	Tipo Coassiale per tassello chimico	1



**DISSOL FACOT**

Disotturante liquido ad azione rapida per water, lavandini e scarichi industriali. Il prodotto è inibito verso la corrosione dei metalli e non danneggia le tubazioni.

**MODO D'USO:** Prodotto ad uso professionale da usare con estrema cautela soprattutto versandolo lentamente e con attenzione nei condotti da sturare, usando guanti ed occhiali. E' necessario eliminare l'acqua in superficie poichè a contatto con essa dà reazione esotermica con tendenza a surriscaldare e schizzare. Il prodotto è da considerarsi estremamente corrosivo per la pelle.

**DATI TECNICI:** Peso specifico: 1,8; pH: nettamente acido; Odore: pungente; Miscibilità in acqua: completa con forte riscaldamento; Estremamente corrosivo per le sostanze organiche.

**DISSOL FACOT**

Quick-acting clearing agent for toilets, wash basins and industrial waste pipes. The product contains corrosion inhibitors thus it does not damage pipes.

**INSTRUCTIONS FOR USE:** Product for professional use. Use it with the greatest care: when pouring it out, pour it slowly and carefully into tubes to be cleared by using gloves and goggles. Remove the surface water since this product, when in contact with it, generates an exothermic reaction and it is likely to overheat and to draft. The product is highly corrosive for the skin.

**TECHNICAL DATA:** Specific weight: 1.8 - pH: decidedly acid - Odour: sharp - Water miscibility : total when heated at high temperature - Highly corrosive on organic substances.

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>cartoni pack</i>
500 - DISSOL	flaconi ml. 750	12



### POLIFOAM SCHIUMA POLIURETANICA FACOT

E' una schiuma poliuretana monocomponente autoespandente facile da usare e pronta all'uso. La schiuma indurita possiede una struttura prevalentemente a pori chiusi e garantisce così un'alta tenuta del calore. Elimina le vibrazioni e le trasmissioni del rumore. Garantisce un'incollatura resistente per elementi da costruzione di diversi tipi. Può essere verniciata, incollata ed intonacata. Resistente all'invecchiamento ed agli sbalzi di temperatura da -40 a +120°C. Raggiunto l'indurimento completo è resistente all'acqua, alla benzina, all'olio, ai detersivi, agli acidi ed ai solventi, alla corrosione, alle muffe ed ai microorganismi.

**MODALITA' D'USO:** Agitare bene la bombola prima dell'uso. La temperatura più favorevole per schiumare è di +20°C (+/-5°C). Premendo la valvola la schiuma esce dalla bombola ed entro 20 minuti circa dall'applicazione forma, mediante l'umidità dell'aria, una pelle che non appiccica più alla superficie. La schiuma uscita espande durante la fase di indurimento circa del 120% ed è indurita dopo c.a. 3 ore a seconda della temperatura, dell'umidità, dell'aria e dello spessore.

**DATI TECNICI:** temp.di applicazione: +18 a +25°C; temp.d'esercizio - 40 + 120°C; conducibilità termica a 20° : 0.033 Kcal/mh °C; tempo fuori impronta: 15/30 min.; autoestinguenza: CL B2.

### FACOT POLIFOAM POLYURETHANE FOAM

It is an easy and ready to use self expanding single compound polyurethane foam . Once hardened, most of the foam has a closed pore structure thus keeping heat very well. It eliminates vibrations and the noise transmission. It ensures a resistant gluing of a different building elements. It can be painted , glued or plastered. It is resistant to ageing and its thermal endurance is form -40 to +120°C. Once it has completely hardened it is waterproof and resistant to petrol, oil, detergent, acids, solvents, corrosion, mildews and micro organism.

**ISTRUCTION FOR USE:** Shake well the bomb before using. The best temperature to apply the foam is +20°C(+/-5°C). Press the bomb delivery valve to spray the foam. 20 minutes after its application, thanks to the air humidity, the foam will form a skin, which does not tack to the surface. During the hardening phase, the foam expand by about 120%. The final hardening is archived after about 3 hours according to the air temperature and humidity and to the thickness.

**TECHNICAL DATA:** Application temperature: +18 at +25°C; working temperature: -40 + 120°C; thermal conductivity at 20°: 0.033 Kcal/mh °C; Skinning time: 15/30 min.; Self- extinguishing class CL B2.

articolo code	Descrizione Description	cartoni pack
500 - POLIFOAM	bomboletta ml. 750	12
500 - POLIFAVV	bomboletta + avvitatore ml. 750	12



**FLANGITAPE**

Nastro in P.T.F.E. espanso atossico per sigillatura di flange e scambiatori, resistente fino a 300°C. Disponibile in varie misure e spessori. Grazie alla grande adattabilità è in grado di sopportare notevoli tolleranze e vibrazioni negli accoppiamenti flangiati di tubazioni, scambiatori e sulle pompe.

**ISTRUZIONI PER L'USO:** grazie alla superficie preadesivizzata che facilita il posizionamento si applica facendo sormontare leggermente i due lembi terminali e si esegue l'accoppiamento.

**DATI TECNICI:** Resistenza agli acidi ad alcali concentrati: ottima. Deformazione permanente (mm):

Pressione normale:

100 N/mm	7	5	4	3	2	spessore iniziale (mm)
200 N/mm	2,4	1.8	1.6	1.4	0.75	spessore finale (mm)

**FLANGITAPE**

Atoxic foamed P.T.F.E. to seal flanges and exchangers resistant up to 300°C. Aviable in different size and thickness. Thanks to its great adaptability in can stand considerable tolerances and vibration in flange couplings of pipes, exchangers and on pums.

**INSTRUCTION FOR USE:** thanks to the preadhesivized surface in can be easily positioned; apply the band slightly overlapping the to ends and carry out the coupling.

**TECHNICAL DATA:** Resistance do concentrated acids and alkalis: excellent. Nominal pressure

Permanent deformation (mm):

100 N/mm	7	5	4	3	2	initial thickness (mm)
200 N/mm	2.4	1.8	1.6	1.4	0.75	final thickness (mm)

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>cartoni pack</i>
--------------------------	------------------------------------	-------------------------

<b>500 - FLTAPE</b>	h 10 mm x 3 mm x 10 m	1
---------------------	-----------------------	---